

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре $20 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, с	Не менее 18 и не более 35
	Массовая доля нелетучих веществ, %	Не менее 37 и не более 41
	Время высыхания пленки до степени 3 при $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$, ч, не более,	24
	при $100-110^{\circ}\text{C}$, мин, не более	20
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
	Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора NaCl при $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$, ч, не менее	3
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$, ч, не менее	48
	Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее	0,20